

## CARATTERISTICHE

QUARZPLUS antialga è un'idropittura murale per esterni a base di resine acriliche e pigmenti selezionati, farina di quarzo ed extenders a basso assorbimento, un prodotto di facile applicazione, resistente alle intemperie, agli sbalzi termici. La resina acrilica di cui è composta conferisce al prodotto alta resistenza al lavaggio ed all'ambiente alcalino tipico dei supporti cementiti ed in genere degli intonaci. Le superfici verniciate con QUARZPLUS antialga assumono un aspetto estetico opaco.

### IMPIEGHI

Intonaci civili di malta di cemento nuovi e stagionati, in generale, su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda nuovi e stagionati:

Intonaci già pitturati o degradati, previo trattamento di fondo.

Superfici in calcestruzzo.

Non applicabile su supporti freschi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa;
- Granulometria massima quarzo: 0,1 mm.
- Massa volumica UNI 8910:  $1,60 \pm 0,05$  kg/l
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile circa 4-6ore.
- Resistenza alla diffusione del vapor acqueo DIN 52615 Sd < 2 m.
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, resistente

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Controllare che il supporto abbia un tempo di maturazione adeguato.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente e ben coeso.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati
- Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti all'interno possono essere trattati con stucco in polvere o in pasta.
- Le fessurazioni devono essere adeguatamente allargate e riempite con stucco o prodotti analoghi.
- Asportare i depositi di polvere, smog, ed altro..
- In presenza di muffe trattate prima la superficie con prodotti risananti Antimuffa e Antialga.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare:  
Uno strato di IDROFIX fissativo acrilico micronizzato all'acqua diluito max 200%.  
Con vecchie pitture sfarinanti applicare uno strato di PLIOFIX Isolante alla Pliolite diluito 50-100% con diluente sintetico universale in funzione dell'assorbimento del supporto
- Procedere all'applicazione di QUARZPLUS antialga secondo le modalità di applicazione

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo di lana
- Nr. strati: Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.
- Diluizione: con acqua al 25-30% prima mano
- 10-15% seconda mano
- **Resa Indicativa:** 7-8 mq/l su supporti lisci e mediamente assorbenti.
- Si sconsiglia l'applicazione ad airless a causa dell'azione abrasiva delle cariche del prodotto.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata dopo l'uso con acqua.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10% e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C, o sotto l'azione diretta del sole.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto.

Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20°C) avviene dopo circa 48 ore.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successive precipitazioni

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.

Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE di COV (cat. A/c): 75 g/L (2007); 40 g/L (2010).

PITTURA PLASTICA AL QUARZO contiene al massimo 40 g/L di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.